



FUKKOL

富高

一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 厌氧性黏合剂

### THREAD LOCKING ADHESIVES 609



#### 产品简介:

富高 609 是一种单组份、低粘度、高强度，耐化学性优良的厌氧型圆柱型零件固持剂。本品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化。

#### 用途:

为轴承及滑动配合件装配固定用。用于最大径向间隙 0.10mm 的圆柱型零件固持。用途：通用型，固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套；螺纹件的锁固密封，砂眼填封。

颜色	绿色	
基料化学成份	甲基丙烯酸酯	
固化前特性	典型值	范围
粘度 25℃, mPa·s (GB/T2794-1995)		
Brookfield RVF		
2#转子 60rpm	125	100-300
密度 g/cm <sup>3</sup> (GB/T13354-1992)	1.05	1.00-1.15
闪点℃		≥93
最大填充间隙 mm		0.1
固定时间 min	5	5-30
固化后性		
室温下全固时间 hrs	24	
破坏力矩 N.m	28	10-30
(GB/T18747-2002)		
平均拆卸力矩 N.m	30	20-40
(GB/T18747-2002)		
工作温度℃		-55~150
静剪切强度 (MPa)		>15



**FUKKOL**

# 富高

一切决择於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 耐化学/溶剂性能:

在下列条件下老化, 并在 22°C 测试

溶剂	温度°C	初始强度剩有率%		
		100h	500h	1000h
机油	125	100	100	100
无铅汽油	22	100	100	95
乙醇	22	100	90	90
丙酮	22	95	95	95
氢氧化钠 10%	40	100	100	70
盐酸 10%	40	100	100	100
水/乙二醇 (50%/50%)	87	100	85	85

### 使用说明:

1. 涂胶部位应该清除油污并清洗, 建议使用金属清洁剂。
2. 将足够胶量涂在结合部位, 按常规方法进行装配, 留有足够的固化时间。
3. 如长期存放, 用时应摇匀

### 注意事项:

1. 请勿将已倒出的胶液再倒回原包装, 以免污染胶液。
2. 本品含丙烯酸和甲基丙烯酸羟丙酯, 对皮肤眼睛有刺激作用。
3. 若不慎接触眼睛和皮肤, 立即用清水冲洗。
4. 不宜用在塑料件上。

### 存放条件:

1. 在 8~28°C 阴凉干燥处存放。
2. 保质期: 二年