



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 富高防腐紫铜喷剂

### Corrosive Inhibition Copper Spray



#### Description 说明:

富高防腐紫铜喷剂特薄含铜的磷片喷剂，能为金属表面提供铜保护层，表面能产生电镀的光泽。由铜薄片组成的纯铜层能粘附于金属及其它固定表面上，有表面修缮功能。应用在焊接时，可在焊接表面先喷上作防腐处理。快干，抗腐蚀，防磨损。铜纯度高达 99.9%，干涂层含 60% 的铜。涂层易失去光泽（铜锈半年至一年内与原有表面相同）。铜层能防止苔类生长。无氟利昂。可喷涂 10 平方米左右。快干：外露约 4-6 分钟，操作中约 8-10 分钟。（正常条件下，室温）

#### 性能特征:

1. 铜纯度高达 99.9%
2. 干层紫铜纯含量高达 56%
3. 非油漆
4. 良好导电性

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I91193-500ML	Can.	500ML
I91193-18L	Pail	18L
I91193-200L	Dum.	200L

#### 使用范围:

1. 能粘附于金属，塑料，玻璃、木材等表层
2. 适用于各种材料表面喷涂，也能修复现有铜表层。如外层锡缝等的修复；适用于工艺品、收藏品的修复加工；焊接方面，多用于汽车工业，因为很多汽车附件没有事先的镀锌防腐处理；也可用于化工行业管道，容器内避的防腐。

#### 使用方法:

1. 使用前用力摇动 2 分钟，以使罐体里的小球充分混合罐体里的有效成分。
2. 喷涂前，先去除油污或油脂
3. 喷涂距离至少为 25cm (10 英寸)
4. 用后无需清洁

#### Typical physical properties 物理特性

外观	紫铜金属色液体
用途	室外或室内防腐及補色
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.8-0.9
使用溫度範圍	+5°C to 35°C
工作溫度範圍	-50°C to +300°C
塗佈範圍	w/ 1.5 Cross Coats 180 ml/m <sup>2</sup>
塗佈厚度	w/ 1.5 Cross Coats 20-30 μm
盐雾测试 h,	>144



# 富高

## FUKKOL

一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 注意事项:

- 1、勿暴露在 50℃ 以上的环境温度下不要与食品接触。
- 2、密封保存。
- 3、使用时佩戴劳保用品，如手套。
- 4、请在通风条件良好的环境下使用该产品。