



富高

FUKKOL

一切决择於潤滑

产品描述及数据参数

快干粘合剂 HX838

FAST CURE ADHESIVES



简介:

快干粘合剂 HX838 属于中粘度, 强度高, 速度快, 表面不敏感型瞬干胶。用于连接粗糙, 多孔和酸性材质, 包括木头, 木板, 胶合板, 橡胶, 木塞和皮革。

用途:

1. 用于工厂生产产品时候, 产品材质为橡胶, 皮革, 木材, 胶合板, 纸板及软木等进行粘接。
2. 适用于需要粘接产品材质为橡胶, 皮革, 木材, 胶合板, 纸板及软木等进行粘接。
3. 特别适用于产品材质为橡胶, 皮革, 木材, 胶合板, 纸板及软木的产品损坏时, 进行粘接修复。

优点:

1. 中粘度, 强度高, 速度快, 表面不敏感型瞬干胶。
2. 可耐高低温, 耐湿热和大气老化。
3. 韧性好、耐油、耐水、耐酸碱、防潮、防尘性能等众多优点。

使用方法:

1. 清洁被粘物表面的水份、灰尘、油渍、锈斑及其它污渍, 保持洁净、干净、平整。
2. 产品涂胶, 拧开瞬间接着剂, 即可使用, 瓶口如有胶水溢出先用棉布将胶水擦拭干净, 涂胶时候主要控制胶水量, 保证粘接效果。
3. 定位, 在接着面滴下胶水后, 立即进行粘接, 并保持至硬化为止, 硬化时间数秒不等, 约 30 分钟可达到实用强度, 瞬间接着剂 24 小时后可得到完全固化强度。

物理特性:

外观	透明至淡黄液体
密度 20 °C	1.0-1.1
粘度 (室温 20°C)	100 (mPa · s)
抗拉强度 (kg/cm ²)	≥165 ± 10
抗剪切强度 (Mpa)	≥14
耐高温性	-45-90°C

注意事项:

1. 工作场所保持通风, 避免儿童接触。
2. 操作时, 请带隔离手套, 若触及皮肤或眼睛, 应立即用清水冲洗或就医。
3. 未使用时勿装两胶混合, 使用完勿将胶帽盖错。



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

4. 只有保证正确的混合比例，才能获得理想的机械和化学性能，否则会导致不理想的固化效果。
5. 胶出现过于粘稠或者凝胶现象，请停止使用；
6. 贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。
7. 用户批量使用时，请先做试验。避免因操作不当而影响粘接效果。